

Предприятие-изготовитель:

ООО «ОКТАН»

450059, г. Уфа, пр. Октября, 33/1, оф.1

тел. (347) 2933326, факс (347) 2528882

Эл. почта: oktanufa@mail.ru

Сайт: www.oktanufa.ru

ООО "ОКТАН" 450059,
г. Уфа, пр. Октября, 33/1.1
Тел. (347) 293-33-26
ИНН 0278085769
Р/С 40702810906010100136
в БАШКИРСКОМ ОСБ № 8598
К/С 30101810300000000601
БИК 048073601

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 229у/9

Пылесвязующее средство

Универсин-С

ТУ 38.1011142-88

Дата изготовления продукта: 22.09.2009

Партия: опытная

Количество: 176 тн.

№ п/п	Показатели	Норма	Фактически	Методы испытаний
1.	Условная вязкость при 50°C, °ВУ, в пределах	1,3 ÷ 3,5	1,7	ГОСТ 6258
2.	Температура застывания, °С, не выше	минус 40	минус 43	ГОСТ 20287
3.	Температура вспышки, °С, не ниже	80	81	ГОСТ 4333
4.	Массовая доля воды, %, не более	1,0	следы	ГОСТ 2477
5.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,5	0,01	ГОСТ 6370
6.	Плотность при 20°C, кг/м³	не нормируется	1,020	ГОСТ 1461

Срок годности — 12 мес. со дня изготовления.

Руководитель
(предприятия, организации)

Мельничук А.Н.

М.П.

